


Tepelněizolační profily PROPASIV[®] - okenní rozšiřovací (PPR)

PROPASIV[®] Profil okenní rozšiřovací



Použití

PROPASIV® Profil okenní rozšiřovací (dále jen PPR) je určen k přerušení tepelného toku kolem otvorových výplní. Vytváří dostatek prostoru pro vložení tepelné izolace a tím vylučuje výskyt nízké povrchové teploty. V závislosti na profilaci rámu otvorové výplně lze zvolit odpovídající rozšiřovací profil. Výška rozšiřovacího profilu se volí dle potřeby.

PROPASIV® Profily jsou vhodné i pro pasivní, nízkoenergetické a NZEB domy. Profily bezpečně plní požadavky na provedení připojovací spáry a její zapravení dle ČSN 74 6077.

Lze je použít pro standardní montáž do ostění, předsazenou montáž i pro tvárnice 2v1. V závislosti na profilaci rámu otvorové výplně lze zvolit odpovídající podkladní profil.

Popis

PPR je vyroben z materiálu Compacfoam CF Eco.

Compacfoam je termoplastická pěna na bázi polymeru styrenu.

- velmi nízká tepelná vodivost (0,045 W/(m·K))
- vysoká pevnost v tlaku (1,4 MPa)
- velmi nízká hmotnost profilů
- montáž k okennímu rámu možná pouze lepidlem, případně pojištění vruty
- homogenní (stejné vlastnosti ve všech směrech) – nejedná se o sendvič
- 100% recyklovatelný

Montážní zásady a práce s PPR

PPR se osazuje na [plastové vymežovací podložky o rozměrech 52 × 100 mm](#), uložené podélně s profilem. Podložky se umísťují ve vzdálenosti po maximálně 400 mm. Dovolené zatížení na jednu položku je 250 kg.

Standartně se dodává výškově i délkově na míru. Pro šroubování do profilu je doporučeno používat standardní vruty do dřeva Ø5 × 50 mm. Před aplikací vrutů je třeba otestovat maximální utahovací moment a předejít tak protočení vrutu.


Lepení PPR mezi sebou, k rámu okna a podkladu je možné lepidlem na bázi MS polymeru (např. [PROPASIV® Lepidlo HT](#)).

PROPASIV® Profil je paropropustný. Pro splnění požadavku na parotěsnost a vzduchotěsnost, je třeba PPR přetěsnit vhodnou parotěsnou folií, včetně napojení na navazující konstrukce.

Podrobný postup viz montážní návod.

Při práci s PROPASIV® Profily je třeba se vyhnout teplotám vyšším jak 75 °C. Současně je nutné se vyhnout všem materiálům obsahující rozpouštědla.

PROPASIV® Profily nejsou určeny pro dlouhodobou expozici na UV záření.

Materiál Compacfoam je certifikován dle EN 13163-2008 a je označen značkou shody 

Forma dodání

PPR se dodává výškově i délkově na míru. V případě širokých výplní se profily dodávají v délkách 2350 mm + doměrek do požadované délky.

PPR se dodává společně s technickým listem a montážním návodem.

Technické parametry

Parametr	Hodnota	Norma
Délka (Z) [mm]	Dle požadavku Dělení po max. 2350 mm	-
Výška (Y) [mm]	Dle požadavku Max. 450 mm	-
Tloušťka (X) [mm]	Dle typu profilu 40 - 100 mm	-
Součinitel tepelné vodivosti λ [W/(m·K)]	0,045	ČSN EN 12667
Součinitel prostupu tepla U [W/(m ² ·K)]	Tloušťka 60 mm: U= 0,67 Tloušťka 100 mm: U= 0,42	-
Nosnost profilu na 1 bm délky [kg] - dlouhodobá	Tloušťka 60 mm: 3360 kg Tloušťka 100 mm: 5800 kg	-
Objemová hmotnost [kg/m ³]	140	-
Faktor difuzního odporu μ [-]	~ 25	ČSN EN 12086 - 1
Napětí v tlaku při 5 % stlačení [N/mm ²]	1,75	ČSN EN 826
Napětí v tlaku při 2 % stlačení [N/mm ²]	0,95	ČSN EN 826
Přípustné zatížení [N/mm ²]	0,58	-
Třída reakce na oheň [-]	E	ČSN EN 13501 - 1
Maximální nasákavost při plném ponoření po 28 dnech [%]	~ 5	ČSN EN 12087
Maximální přípustná teplota pro použití [°C]	80	-
Barva	Modrá, bílá	-

Výška PPR

